

LAMIERE ANTIUSURA

Spessore mm	PESO Kg / m ²	Formati Standard in mm
4	31,40	2,500 x 6,000
5	39,25	2,500 x 6,000
6	47,10	2,500 x 6,000
8	62,80	2,500 x 6,000
10	78,50	2,500 x 6,000
12	94,20	2,500 x 6,000
15	117,75	2,500 x 6,000
20	157,00	2,500 x 6,000
25	196,25	2,500 x 6,000
30	235,50	2,500 x 6,000
40	314,00	2,500 x 6,000
50	392,50	2,500 x 6,000
60	471,00	2,500 x 6,000

 = Misura normalmente disponibile a magazzino in durezza 400 HB

*** Su richiesta eseguiamo taglio a misura, smussatura, foratura, calandratura e piegatura.**

L'acciaio antiusura è caratterizzato da un'ottima resistenza all'usura meccanica, per urto, per abrasione, per strisciamento.

Applicazioni

- Macchine agricole e ricambi, mescolatori per cemento mulini a martello, benne, coclee, nastri trasportatori, cassoni ribaltabili, bunkers, piani inclinati, tramogge, attrezzature per movimentazione meccanica, frantoi, mixers poligoni di tiro ed impieghi vari.

Qualità	Spessori mm	Valori di Snervamento Re N \ mm ²	Valori di Resistenza Rm N \ mm ²	Allungamento Lo 50 mm %	Resilienza Joule @ °C	Durezza HB	Alcuni nomi commerciali
Antiusura	4 < 40	1100	1250	14	40 @ - 20	360 + 440	Abrazo 400 Max 400
400 Brinell	41 < 65	1000	1150	14	40 @ - 20		Forá 400 Dillidur 400
Antiusura 500 Brinell (SOLO SU RICHIESTA)	12,5 < 65	1400	1550	14	20 @ - 10	450 + 500	Abrazo 500 Max 500 Forá 500 Dillidur 500

** Trattiamo anche, su richiesta: lamiere ad alto limite elastico ('R.Q.T.', ' T1'),
COR-TEN, lamiera al MANGANESE ed altre lamiere di qualità

R.A.R.

- Briata

Tel: 0464 421 026 Fax: 431 227 / 480 238

e-mail: INFO@RAR-ROVERETO.IT